

### Finition sportive transparente à base d'eau à 2 composants

GymShoe<sup>®</sup> est un revêtement de plancher sportif à deux composants, transparent, à base d'eau, spécialement conçu pour les planchers de basket-ball et autres planchers sportifs en bois. GymShoe devient transparent en séchant avec d'excellentes caractéristiques d'application et une durabilité extrême.

#### FONCTIONNALITÉS

- Deux composants
- Pas de limite dans la durée de vie du pot ou de perte de finition
- Incolore, clarté de finition transparente
- Formule supérieure de débit, de nivellement et de faible mousse
- Odeur faible et inoffensive
- Disponible en brillant
- Excellente durabilité et résistance aux produits chimiques
- Facile à appliquer et bon écran

#### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Planchers commerciaux et sportifs
- Idéal pour préserver la couleur d'origine des planchers colorés

#### PROPRIÉTÉS

Couleur.....	Opaque. Blanc (séchage transparent)
Teneur en solides.....	30 %
Anti-mousse.....	Excellent
Nivellement.....	Excellent
Résistance aux produits chimiques.....	Excellente
Odeur.....	Légère
COV.....	Inférieur à 275 grammes/litre
Brillant à 60°.....	Brillant >85 %
Temps de séchage.....	2 à 3 heures
Couverture.....	650 pieds carrés / gallon (13 - 17 carrés. M/litre)
Point d'éclair.....	>100 °C (>212 °F)
Stabilité.....	Durée de conservation d'un an dans des conditions de conservation appropriées
Nettoyage.....	À l'eau
Conservation.....	Ne pas conserver au-dessus de 49 °C (120 °F)
Emballage.....	Seau de 18,93 litres (5 gallons américains)
Application.....	Utiliser Basic Coatings <sup>®</sup> Barre en T, garniture, rouleau ou brosse

#### SYSTÈMES RECOMMANDÉS

<b>Nouvelles installations/planchers nouvellement poncés</b> .....	2 couches de Basic Coatings'
<b>Scellant à base d'eau et 2 couches de GymShoe Écran et revêtement</b> .....	1 à 2 couches de GymShoe
<b>TyKote<sup>®</sup> and Recoat</b> .....	1 fine couche de Basic Coatings TyKote et 1 couche de GymShoe

See la fiche technique the Basic Coatings TyKote pour plus d'informations sur le système de finition sans poussière TyKote Dust-Free.

#### SUR LES TEINTURES ET LES PEINTURES POUR LIGNES DE JEU

**Pour les teintures :** Laissez sécher les teintures selon les instructions du fabricant ou plus longtemps selon les conditions environnementales. Appliquez 1 à 2 couches d'un scellant à base d'eau Basic Coatings et 2 couches de GymShoe.

**Pour les peintures de la ligne de jeu :** Veuillez consulter le bulletin technique de Basic Coatings, Peintures et procédures approuvées pour la ligne de jeu, pour une application correcte et une liste à jour des peintures approuvées.

**Note :** Il est recommandé de faire un essai sur une planche avec toute teinture/peinture de ligne de jeu pour s'assurer de la compatibilité et de l'acceptation de la couleur.

#### AJOUT D'EAU

Jusqu'à 34,08 centilitres (12 onces) d'eau peuvent être ajoutées à 4,54 litres (1 gallon américain) de produit de finition. L'ajout d'eau augmentera le débit et le temps pour niveler en cas de température élevée et d'humidité faible.

#### PRÉPARATION DE LA SURFACE

1. Poncez le plancher en suivant des procédures NWFA ou MFMA acceptées. Toutes les anciennes finitions doivent être enlevées. Un masque anti-poussière certifié NIOSH doit être porté pendant le ponçage.
2. Terminez le ponçage avec de nouveaux écrans de grain de 120 à 150. N'UTILISEZ PAS DE LAINE EN ACIER
3. Passez l'aspirateur. Passez le balai microfibre propre de Basic Coatings jusqu'à ce que toute la poussière soit enlevée.

Suite à la page 2



## TERMINER L'APPLICATION

Toujours maintenir une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus revêtement et de séchage.

1. Utilisez un bâton mélangeur pour re-disperser tout tassement, secouez le récipient plusieurs fois.
2. Laissez de côté pendant 10 minutes pour permettre aux bulles de se briser.
3. Mesurez et enregistrez la teneur en humidité du sol dans plusieurs zones.
4. Rincez l'applicateur de finition et éliminez tout excès d'eau afin de retirer les fibres lâches de l'applicateur.
5. Bordez la plinthe ou le mur d'environ 6 pouces à l'aide d'un tampon à peindre ou d'un pinceau en polyester. Restez entre 2 et 3 pieds de la ligne d'arrivée pour éviter les marques de recouvrement, les stries ou la couche de film plus épaisse. Assurez-vous de plumer le bord.
6. En commençant à environ un pied du mur de tête, coulez une ligne de finition de 10,16 cm (4 pouces) de large sur la longueur du plancher en suivant le grain. Arrêtez-vous à environ 0,91 m (trois pieds) du mur opposé. Aussi près du mur que possible, tenez l'applicateur à un angle léger et faites-le glisser dans un mouvement de type « raclette » ou « charrue » pour déplacer la flaque d'un côté à l'autre de la pièce. Chevauchez 5,08 cm (deux pouces) du dernier passage et tirez sur des passages parallèles jusqu'à ce que le sol entier soit recouvert. Brossez tous les tours, butées et autres marques d'applicateur brochant dans la direction du grain du bois. Terminez les virages avec un tampon à peindre après que la barre en T ait effectué le virage. Ajoutez de la finition à la ligne de la flaque si nécessaire pour maintenir un bord humide à travers la pièce. Pour plus d'informations sur les procédures et les conseils en matière de revêtement, visitez la section formation du site [basiccoatings.com](http://basiccoatings.com).
7. Lorsque vous êtes à 0,60 ou 0,91 m (2 ou 3 pieds) de la sortie du mur, commencez à effiler la ligne de flaque pour obtenir une perle de taille nickel. Sortez de la pièce en mouillant de petites sections du sol restant, en brochant dans la direction opposée à vous, dans le même sens que le grain du bois.
8. Laissez à chaque couche un minimum de 30 à 45 minutes pour s'uniformiser.
9. Une fois les niveaux de finition terminés, placez les ventilateurs dans une zone adjacente pour éloigner l'humidité du chantier. Lorsque chaque couche a séché pendant au moins 2 à 3 heures, mesurez à nouveau la teneur en humidité. Si la teneur en humidité n'est pas égale à la première lecture, laissez plus de temps sec avant de passer à la couche suivante.
10. Si nécessaire, frottez entre les couches pour enlever les débris, les cheveux, les gouttes, etc. ou si le délai de 24 heures entre les couches est écoulé. Frottez avec le système de tampons et de bandes, en utilisant des bandes abrasives de 180 à 240 grains. Passez l'aspirateur et le balai microfibre Basic entre les couches.
11. Si la fenêtre de 24 heures s'est écoulée, le système de finition sans poussière TyKote® Dust-Free de Basic Coatings® est une alternative au criblage du sol. Consultez les procédures d'application de Tykote pour plus de détails.
12. Appliquez toutes les couches suivantes de la même manière.

## PROCÉDURES DE REVÊTEMENT

NE PAS UTILISER GymShoe® sur les surfaces cirées. Voir le bulletin technique de Basic Coatings , procédure d'essai et de retrait de la cire acrylique et de la cire en pâte.

1. Traitez le sol avec le nettoyant Basic Coatings Squeaky™ selon les instructions de l'étiquette.
2. Frottez avec des tamis de 100 ou 120 grains ou utilisez le système de tampons et de bandes. N'UTILISEZ PAS DE LAINE EN ACIER
3. Passez l'aspirateur. Tapotez le plancher avec un tampon microfibre Basic Coatings jusqu'à ce que toute la poussière soit enlevée.
4. Appliquez 1 à 2 couches de GymShoe en utilisant les procédures décrites ci-dessus.

## TEMPS DE SÉCHAGE

Prévoyez au moins 2 à 3 heures entre les couches et 1 heure de ventilation correcte avant de fermer le chantier. Laissez l'air circuler au-dessus du plancher pendant plusieurs heures. Le plancher peut être ouvert pour une légère circulation et les meubles peuvent être replacés après 24 heures de séchage; cependant, il est susceptible d'être éraflé ou de s'abîmer. La finition atteindra le durcissement complet en 7 jours environ. Ne placez pas de tapis, de carpettes ou ne couvrez pas la finition pendant au moins deux semaines après l'application du revêtement.

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

N'utilisez aucun produit nettoyant autre que de l'eau pendant les 2 premières semaines. Utilisez Basic Squeaky comme indiqué pour le nettoyage et l'entretien de routine une fois le délai de deux semaines écoulé. Voir les brochures d'entretien de Basic Coatings pour des instructions supplémentaires.

## PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. POUR UTILISATION DANS L'INDUSTRIE.

Attention : peut irriter les yeux. Utilisez avec une ventilation adéquate. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lavez vous soigneusement après avoir manipulé le produit. N'avalez pas ce produit. Gardez les fermetures étanches et debout pour éviter toute fuite. Gardez le contenant fermé. En cas de déversement, absorbez et éliminez conformément aux réglementations locales en vigueur.

**PREMIERS SOINS :** Si dans les yeux : Rincez avec un léger jet d'eau. Consultez un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion : Ne provoquez PAS de vomissements. Rincez la bouche avec de l'eau. Consultez un médecin.

